


bestaProfi® Mastic blanc, tube de 170 g

Nature du produit	Mastic prêt à l'emploi à base de dispersion aqueuse.	
Caractéristiques	<p>Le mastic bestaPROFI® est écologique, sans marquage et facilement ponçage. Pour le bois, le crépi, les murs et le béton, en intérieur comme en extérieur.</p> <p>Le mastic bestaPROFI® convient particulièrement comme enduit de lissage, de réparation et de réfection.</p>	
Données techniques	<p>Viscosité: mPa.s 105 000 (très visqueux) (Brookfield Sp.7 23°C) Poids volumique: 1,93 g/cm³ Ponçable après: 1 à 2 heures Valeur de pH (degré d'acidité): 8,2 Teneur en matière solide: 79 % Temps de séchage: env. 2 heures (pour une couche de 0,5 mm d'épaisseur à 23°C) Température de mise en œuvre: env. de +5°C à +25°C Sensible au gel</p>	
Application	Pour boucher, remplir, colmater, réparer les fêlures, fissures, trous de perçage, trous de clous dans les murs ainsi que pour réparer les portes, fenêtres et cadres endommagés.	
Préparation du support	<p>La surface doit être propre, sèche et résistante.</p> <p>Le taux d'humidité du bois doit se situer entre 8 et 15%.</p>	
Mise en œuvre	<p>Appliquer directement avec le tube sur la partie à réparer et lisser à l'aide d'une spatule.</p> <p>Ponçable après 2 heures. En cas d'irrégularités importantes (2 mm et plus), appliquer le mastic bestaPROFI® en plusieurs couches. Laisser sécher 1 à 2 heures entre les couches.</p> <p>Peut être peint sans application préalable d'une couche de fond.</p>	
Entreposage	24 mois en emballage fermé (au frais et au sec).	
Taille de l'emballage	Art. n° 162981 Tube de 170 g, blanc	
Sécurité	Vous trouverez de plus amples informations dans l'actuelle fiche de données de sécurité, disponible sous www.sfsunimarket.biz .	

Exclusion de responsabilité: Les données ci-dessus constituent des indications sans engagement. Nous recommandons dans tous les cas de tester suffisamment le produit avant l'emploi. L'application n'est pas couverte par la garantie. Toute garantie liée à ces données est exclue dans le cadre prévu par la loi. La responsabilité en matière d'application et de respect des directives de mise en œuvre incombe exclusivement à l'utilisateur. Le produit peut subir certaines modifications dues à l'évolution technique. Seule la dernière édition de la présente information fait foi.